

Bezeichnung:	Leichte Gesteinskörnung			DIN V 20000- 104 EN 13055
Körnung:	16/32			
Beurteilungs- grundlage	DIN EN 13055-1 DIN V 20000-104			
Probe	4531/2008			
Datum	20.11.2008			
Entn.	Halde / Hafen Andernach			EN 13055
Sieb mm	Rückstand		Durchg.	Sollwerte
	g	M.-%	M.-%	M.-%
45,0			100,0	100
31,5	175,6	5,2	94,8	90-100
22,4	1046,9	30,8	64,0	
16,0	1760,7	51,8	12,2	0-15
0,25	311,5	9,2	3,0	
0,063	46,9	1,4	1,6	
< 0,063	55,7	1,6		
Summe	3397,3	100,0		
Wassergehalt M.-%			3,4	
Schüttdichte Mg/m ³			0,93	
Rohdichte Mg/m ³				
Wasseraufnahme (M.-%)				
Anteil < 0,063 mm ausgewaschen				nein
